



Streichen



Rollen



Für Türen



Frostsicher transportieren u. lagern

## Rubbol BL Isoprimer

**Umweltschonende, wasserverdünnbare Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen.**

### Anwendung

Zur Grund- und Zwischenbeschichtung auf entsprechend vorbereiteten Holz-, und Altbeschichtungen (auch Alkydharzlacke). Bevorzugte Einsatzbereiche sind Türen, Trennwände, Holzeinbauten und andere Holzkonstruktionen im Innenbereich.

### Eigenschaften

Das Produkt verhindert das Durchbluten der meisten Holzinhaltsstoffe. Es ist geruchsarm und umweltschonend. Hat eine lange Offenzeit, einen hervorragenden Verlauf und eine hohe Deckkraft. Gute Haftung auf rohem Holz und alten tragfähigen Alkydharzbeschichtungen.

Dichte: ca. 1,31 kg/l  
 Festkörpergehalt: Weiß ca. 53 Gew. % = 41 Vol. %  
 VOC-EU-Grenzwert: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

### Farbton

Weiß

### Glanzgrad

ca. 15 GU/60°

### Verbrauch

Ca. 110 ml/m<sup>2</sup> entspricht 9 m<sup>2</sup>/l (objektbezogene Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln)

### Verdünnung

Unverdünn verarbeitet. Eine Verdünnung mit Wasser setzt die isolierende Wirkung herab.

### Verarbeitung

Durch Streichen und Rollen. Spez. Acrylpinsel, Rollen aus PU Schaum extrafeine Porung und Microfaserwalzen sind besonders geeignet.

Die Verarbeitung mit Standard-Werkzeugen ist ebenfalls möglich. Zum Schleifen eignen sich folgende 3M Schleifsysteme:

Multi-Flex Schleifvlies  
 rot - sehr fein, grau - ultrafein  
 Softschleifschwämme:  
 3809 - fein, 3810 - superfein, 2601 - ultrafein

### Mindestverarbeitungstemperatur

Für Material, Untergrund und Luft: 7 - 30 °C  
 Max. relative Luftfeuchtigkeit: 85 %

### Trockenzeiten

Bei 20 °C/65 % R.L.

Staubtrocken: Nach ca. 1 Stunden

Griffest: Nach ca. 2 Stunden

Überstreichbar: Nach ca. 16 Stunden

Für ein optimales Ergebnis muss die Beschichtung mind. 16 Std. trocknen.

### Produktgruppe

Grundanstrichstoff, pigmentiert, wasserverdünnbar (Produkt-Code M-GP01)

\* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

### Zusammensetzung gemäß VdL

Zusammensetzung (gemäß VdL-RL01) Acrylatdispersion, Titan-dioxid, Talkum, Wasser, Ester, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49-221-5881-0)

### Gefahrenkennzeichnung

Gefahrensymbol:-

ADR/GGVS: N.A.

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

### Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltspulmittel.

### Verpackung

weiß: 500 ml, 1 l, 2,5 l

### Lagerung

Lagerstabilität ca. 1 Jahr

Angebrochene Gebinde gut verschließen!

Frostfrei lagern.

### Verarbeitungshinweise

#### Grundregeln

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und / oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Material vor Gebrauch umrühren. Bei manchen Holzarten, besonders bei Laubhölzern kann es aufgrund natürlich vorhandener Holzinhaltsstoffe bei der Verwendung von wasserverdünnbaren Beschichtungsmaterialien zu Verfärbungen kommen. Diese Inhaltsstoffe können auch bei bereits vorhandenen Grund- und Zwischenbeschichtungen zu Verfärbungen in der weiteren Beschichtung führen, selbst wenn sie zunächst nicht sichtbar sind. Aststellen müssen vor der Grundierung 1 mal mit Rubbol BL Isoprimer vorbehandelt werden.

Es wird empfohlen, unbehandelte Nadelhölzer im Außenbereich zuvor mit Cetol Aktiva<sup>PP\*</sup> (geprüftes Holzschutzmittel nach DIN 68800, Teil 3) oder mit Cetol BL Aktiva\* (Bläueschutzmittel) zu behandeln.

Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Rubbol BL Isoprimer darf max. 15 % betragen.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Nach den Richtlinien für Fensterbeschichtungen, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz, der VOB, Teil C, DIN 18 363 und den Empfehlungen des Instituts für Fenstertechnik e.V., Rosenheim, sind Holzbauteile vor Einbau in Gebäuden allseitig mit mindestens einer Grund- und einer Zwischenbeschichtung zu bearbeiten. Die Imprägnierung mit einem Holzschutzmittel gilt in diesem Sinne jedoch nicht als Grundbeschichtung.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, griffig und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermitteln sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen (insbesondere vergraute und abgewitterte Holzoberflächen bis zum tragfähigen Holzuntergrund abschleifen). Zwischen den einzelnen Beschichtungen muss ein Zwischenschliff erfolgen.  
Hinweis: Bfs-Merkblatt Nr. 20 beachten!

#### Hinweis

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Für die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Bfs-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., die Anstrichgruppentabelle des Instituts für Fenstertechnik in Rosenheim und andere entsprechende Veröffentlichungen.

### Beschichtungsvarianten

#### 1. Erstbeschichtungen

##### 1.1 Untergrund Holz - außen

###### Imprägnierung

Nach DIN 68 800 Teil 3 - Nur bei Nadelholz im Außenbereich -  
Mit Cetol Aktiva<sup>BP</sup>\* oder  
mit Cetol BL Aktiva\*

###### Grundbeschichtung

Mit Rubbol BL Isoprimer

###### Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol BL Ventura Satin\*, Rubbol BL Satin\*,  
Rubbol BL Azura\* oder Rubbol BL Magura\*

###### Schlussbeschichtung

Mit Rubbol BL Ventura Satin\*, Rubbol BL Satin\*,  
Rubbol BL Azura\* oder Rubbol BL Magura\*

##### 1.2 Untergrund Holz - innen

###### Grundbeschichtung

Mit Rubbol BL Isoprimer

###### Spachtelung

Mit Kodrin BL Spachtel\* soweit erforderlich

###### Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol BL Satura\*, Rubbol BL Azura\* oder  
Rubbol BL Magura\*

###### Schlussbeschichtung

Mit Rubbol BL Satura\*, Rubbol BL Azura\* oder  
Rubbol BL Magura\*

##### 1.3 Hart-PVC- und verwandte Oberflächen

###### Vorbearbeitungen

Mit Schleifvlies leicht anschleifen

###### Vorbeschichtung

Mit Redox BL Multi Primer\*

###### Schlussbeschichtung

Ein- oder zweimal mit Rubbol BL Satura\*, Rubbol BL Azura\*  
oder Rubbol BL Magura\*

##### 1.4 Untergrund NE-Metall

###### Untergrundvorbereitung

Ammoniakalische Netzmittelwäsche  
(siehe BSF-Merkblatt Nr. 5, neueste Fassung)

#### Grundbeschichtung

Außen mit Redox AC Multi Primer\*  
oder innen und außen mit Redox BL Multi Primer\*

#### Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol BL Satura\*, Rubbol BL Azura\* oder  
Rubbol BL Magura\*

#### Schlussbeschichtung

Mit Rubbol BL Satura\*, Rubbol BL Azura\* oder  
Rubbol BL Magura\*

### 1.5 Untergrund Stahl

#### Untergrundvorbereitung

Geforderter Oberflächenvorbereitungsgrad St 2 bzw.  
P MA nach EN ISO 12944-4.

#### Grundierung

Einmal mit Redox AK Primer\* oder zweimal mit  
Redox BL Multi Primer\*

#### Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol BL Satura\*, Rubbol BL Azura\* oder  
Rubbol BL Magura\*

#### Schlussbeschichtung

Mit Rubbol BL Satura\*, Rubbol BL Azura\* oder  
Rubbol BL Magura\*

### 2. Renovierungssysteme

Offene Gehrungen und Risse können mit Kodrin Seal\* abgedichtet, Löcher und größere Holzschäden mit Componex WR Fast\* beigearbeitet werden.

#### 2.1 Altbeschichtung intakte Acrylbeschichtung

##### Untergrundvorbereitung

Abwaschen mit Salmiakwasser (10 %ig) oder Anlauger, mit klarem Wasser gut nachwaschen, anschleifen und lose Altbeschichtung entfernen.

##### Grundbeschichtung

roher Holzstellen mit Rubbol BL Isoprimer

##### Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol BL Satura\*, Rubbol BL Azura\* oder  
Rubbol BL Magura\*

##### Schlussbeschichtung

Mit Rubbol BL Satura\*, Rubbol BL Azura\* oder  
Rubbol BL Magura\*

#### 2.2.1 Untergrund Alkydharzbeschichtung (außen)

##### Grundbeschichtung

roher Holzstellen mit Rubbol BL Isoprimer

##### Zwischenbeschichtung

Mit Rubbol BL Isoprimer

##### Schlussbeschichtung

Ein- bis zweimal mit Rubbol BL Ventura Satin\*,  
Rubbol BL Satin\*, Rubbol BL Azura\* oder Rubbol BL Magura\*

#### 2.2.2 Untergrund Alkydharzbeschichtung (innen)

##### Grundbeschichtung

roher Holzstellen mit Rubbo BL Isoprimer

##### Schlussbeschichtung

Ein- bis zweimal mit Rubbol BL Satura\* oder Rubbol BL Azura\*  
oder Rubbol BL Magura\*

### 3. Altbeschichtung nicht intakt

#### Untergrundvorbereitung

Altbeschichtung restlos entfernen.  
Systemaufbau siehe Erstbeschichtung.

#### Hinweis

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen. Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf Anfrage.

\* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.